

DÉTERGENT 600 SURE KLEAN^{md}

DESCRIPTION

Le Détergent 600 Sure Klean^{md} est conçu pour enlever l'excédent de mortier, la souillure et les taches laissés sur la brique, la pierre, les tuiles et carreaux, le béton et autres travaux de maçonnerie neuve. Combiné à des agents humidifiants, le mélange constitué de divers agents nettoyants adhère bien à la surface lui permettant d'agir plus longtemps que les autres nettoyants ordinaires. Séchant moins rapidement, son action plus lente permet de mieux nettoyer et rend l'opération de rinçage plus aisée. Le Détergent 600 Sure Klean^{md} ne forme pas de filets et son application peut s'effectuer sur une plus grande surface à la fois.

UTILISATION ET MÉLANGE

Les solutions recommandées ci-après prévoient une partie de Détergent 600 Sure Klean^{md} diluée dans les proportions d'eau suivantes:

· brique ocre, saumon ou rose fumé:	6 parties d'eau
· grès ou pierre poreuse:	8 parties d'eau
· brique creuse non émaillée:	6 parties d'eau
· carreau structural émaillé de céramique ou brique émaillée:	10 parties d'eau
· béton avec agrégat découvert:	6 parties d'eau
· tuile ou bloc de béton décoratifs:	8 partie d'eau
· bloc de béton:	4 parties d'eau
· béton coulé ou préfabriqué au fini lisse:	10 parties d'eau

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Procéder d'abord à un essai pour vérifier la dilution recommandée sur un petit échantillon de surface. N'utiliser que des seaux en polyéthylène ou en caoutchouc. Laisser l'échantillon sécher complètement avant d'en évaluer le résultat.

- Mouiller une grande section de la surface avant d'appliquer la solution. Une surface bien mouillée permet au Détergent 600 Sure Klean^{md} d'adhérer plus longtemps à la surface. L'humidité empêche également le mur de sécher avant le dernier rinçage, éliminant ainsi la formation de filets sur la surface. Détremper à fond les surfaces poreuses. Lorsque le nettoyage s'effectue par phases horizontales toujours maintenir les sections inférieures bien mouillées pour y empêcher la formation de filets;
- La solution mélangée peut s'étendre avec un pulvérisateur à basse pression (pression inférieure à 3 kPa; 60lb/po²). Une brosse pour maçonnerie à poils doux et touffus est généralement recommandée. Toutefois, une brosse à poils rigides est préférable sur les surfaces rugueuses telles que la brique ou le bloc de ciment;
- Laisser agir la solution sur le mur pendant une à trois minutes, suivant que la surface sèche plus ou moins vite. S'il s'avère nécessaire de gratter la surface, on utilisera des grattoirs faits de petits morceaux de brique ou de bois;
- Rincer à fond avec de l'eau claire pour enlever toutes traces de solution et tous les résidus.

NOTE: Si une surface est couverte de taches métalliques de vanadium ou de manganèse, nettoyer avec du Vana-Trol. Pour les taches métalliques ordinaires de surface, faire un essai avec une solution de Détergent 600 Sure Klean^{md} dilué dans 8 parties d'eau. Laisser la surface sécher complètement pendant 10 à 14 jours. Si, après ce traitement, la couleur des taches métalliques de l'échantillon n'est pas plus prononcée que la couleur du mur, commencer le nettoyage de toute la surface. Pour les

taches plus tenaces, on utilisera du Détachant pour taches ferreuses Sure Klean^{md} ou du Détachant 800 Sure Klean^{md}. Pour les taches métalliques très marquées, essayer Vana-Trol dilué dans 6 parties d'eau. Laisser la surface sécher complètement pendant 10 à 14 jours.

AVERTISSEMENT

Le Détergent 600 Sure Klean^{md} est extrêmement corrosif et ses vapeurs peuvent être dangereuses. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas en respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien laver à grande eau. Si le produit est avalé, faire boire 3 ou 4 verres de lait ou d'eau. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

EMBALLAGE

Baril de 209 litres. Poids total: 244 kg.

Seau de 20 litres. Poids total: 23 kg.

Unité de 4 contenants en polyéthylène de 4 litres chacun. Poids total: 20 kg par unité.

CLASSIFICATION RÉGLEMENTAIRE

(acide chlorhydrique en solution) Classe 8 (9.2) ONU 1789 PGI.

GARANTIE

Les renseignements et recommandations ci-haut fournis sont basés sur nos recherches ainsi que sur celles provenant d'autres sources et elles sont, à notre connaissance, précises et vraies. Toutefois, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à leur exactitude puisqu'il nous est impossible de connaître toutes les utilisations que l'on fait de nos produits, ni de prévoir toutes les variations découlant de l'état de la surface en maçonnerie, des conditions d'application ou des méthodes utilisées. L'acheteur devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons de surface afin de vérifier si le produit convient à ses besoins particuliers.

CPD garantit le produit contre tout défaut de fabrication. **CPD n'assume aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant des garanties quant à la valeur marchande ou à la pertinence du produit pour un usage spécifique.** Dans tous les cas, CPD limite sa responsabilité à fournir la quantité nécessaire de produit pour traiter à nouveau ou pour réparer les surfaces spécifiques où un produit défectueux a été appliqué. CPD n'assume aucune autre responsabilité telle que dommages-intérêts, directs et indirects, résultant de la négligence ou de la violation de la présente garantie. La présente garantie ne peut être modifiée ni étendue par les représentants de CPD, ses dépositaires ou ses grossistes.